

FICHE TECHNIQUE

SILIFACE

Peinture Silicone Extérieur

Produit Description

Traitement de surface du Substrat

Application

Propriété

Caractéristiques techniques

Stockage

Emballage

Santé et Sécurité

SILIFACE

SILIFACE Peinture supérieure modifiée en silicone pour toutes les surfaces extérieures avec une grande adhérence et une excellente puissance hydrofuge. En raison de la teneur en silicone, SILIFACE permet une grande diffusion de la vapeur d'eau, en même temps qu'une très faible absorption d'eau, rendant les surfaces moins humides et permettant un séchage rapide. SILIFACE convient aux enduits, ciment et dérivés, briques.

Les travaux doivent être conformes à la norme et seront réalisés avec le plus grand soin.

Il faut appliquer le fixateur siliconé adapté (**SILIFIX**) pour garantir les performances du produit et même le rendement spécifié dans chaque cas. Mélanger le contenu du récipient jusqu'à sa parfaite homogénéisation. L'application normale de **SILIFACE** se fait au pinceau, au rouleau ou à la brosse. Il est conseillé d'appliquer au moins deux couches de finition.

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES : Ne pas appliquer sur des supports à une température inférieure à 5°C, ni trop chauds. L'humidité relative ne peut pas être supérieure à 80%. Ne pas appliquer s'il y a probabilité de pluie ou de vent fort.

SILIFACE se distingue par :

- Une bonne résistance aux intempéries avec une faible absorption.
- Le substrat reste respirant (perméable à la vapeur).
- Très haute pouvoir couvrant.
- Application facile sans aucun risque de reprise ni de raccord.
- Une excellente flexibilité et dureté.
- Séchage rapide et sans odeur.

- **Aspect** : Mat.
- **Couleur** : Base blanche prête à être colorée.
- **Rendement** : environ 4-6 m² / kg (par couches), selon l'état du support.
- **Densité (kg/l)** : 1.53 ± 2%
- **Résistance au lavage** : Le produit supporte un entretien de nettoyage ordinaire.
- **Temps de séchage** : - Hors poussière : 40 min
- Recouvrable après 8 heures.

Conserver le produit dans son emballage d'origine, hermétiquement fermé à température ambiante comprise entre + 5 ° C et + 35 ° C, dans un endroit frais et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil et des sources de chaleur.

SILIFACE est disponible en conteneurs de 20 KG.

SILIFACE n'est pas classé dangereux selon la réglementation en vigueur et ne nécessite aucune mesure de protection personnelle ou environnementale spécifique. Les informations des utilisateurs sont contenues dans la fiche de données de sécurité correspondante.